

POLYVINE EXTRA ERŐS LAKK – Heavy Duty Varnish – Technikai és termékadatlap

BELTÉRI VIZESBÁZISÚ POLIURETÁN | Kiemelkedő vegyi- és vízállóság | Ipari szintű védelem | Élelmiszer- és gyermekbiztos | Kristálytisztaság, ultra kemény felület

Termékleírás

A Polyvine EXTRA ERŐS LAKK (Heavy Duty Varnish) egy vízbázisú, keresztkötéses poliuretán diszperzió, amely felületaktív anyagokat, viaszokat és adalékokat tartalmaz. Kristálytisztaság, ipari szintű védelmet biztosító lakkréteget képez. Különösen alkalmas nagy igénybevételű belső felületekhez – például munkapultokhoz, bútorokhoz, polcokhoz – ahol kiemelten fontos a kopás-, víz-, hő- és vegyszerállóság.

Gyors száradása és 16 órán belüli kikeményedése révén ideális választás otthoni, vendéglátóipari és kereskedelmi célú használatra is. Kristálytisztaság, rendkívül kemény, vegyszereknek, alkoholnak, tisztítószernek, hőnek és kopásnak ellenálló felületet képez.

Ideális munka- és asztalfelületek, bútorok, polcok, konyhaszekrények tartós védelmére. 16 óra alatt teljesen kikeményedik. Az alkalmazott felületen az ipari képviselő végeredményt nyújt.



BELTÉRI



2-3 RÉTEG



16 ÓRÁS KIKEMÉNYEDÉS



VEGYSZERÁLLÓ



VÍZÁLLÓ



FOLTÁLLÓ



HŐÁLLÓ



MAGAS KOPÁSÁLLÓSÁG



ULTRAKEMÉNY

Felhasználási terület

- Belső fa- és MDF felületek (ajtók, ablakkeretek, munkalapok, asztalok, bútorok, konyhaszekrények stb)
- krétafestékkel festett felületek (pl. konyhaszekrény, lambéria, teraszbútor, ajtó, könyvespolc, konyhapult, beépített szekrény, kis tárgyak, stb) védelmére

Kiemelt tulajdonságok

- Poliuretán
- Ipari szintű védelem
- Alkohol-, vegyszer- és vízálló
- Hőálló
- Teljes kikeményedés: 16 óra

- Nem bűdös
- Élelmiszerrel és gyermekkel érintkezhet
- Nagyon kemény felületet képez
- Alacsony VOC

Alkalmazási információk

- **Eszközök:** Ecset (javasolt: szintetikus lakkecset), szivacsenger (óvatosan), festékszóró
- **Javasolt rétegszám:** 2–3 réteg
- **Kiadósság:** 15–20 m²/liter (felület porozításától függően)
- **Érintésszáraz:** kb. 45 perc
- **Átkenhető:** kb. 2 óra
- **Teljes kikeményedés:** 16 óra (20°C-on)

Alkalmazási javaslat

- Minden esetben próbálakkozás szükséges a felületen!
- Minden felület legyen tiszta, por-, olaj- és gyantamentes.
- Ne rázza fel a terméket! Fordítsa fejjel lefelé komótosan párszor az összekeveredés érdekében.
- Alaposan terítse el!
- Porózus felületeken az első réteget 10% vízzel hígítva alkalmazza.
- Hengerrel történő felhordásnál „narancsbőrös” jelleg előfordulhat. (A henger szivacsos vagy szálas szerkezete apró buborékokat / pici, egyenetlen nyomokat hagyhat a felületen, un. narancsbőrös vfelület.)
- Ne használja 8°C alatt vagy 30°C felett. Ne alkalmazza közvetlen napsütésben vagy eső előtt.
- A legtartósabb matt felület eléréséhez: 2 réteg fényes + 1 réteg matt
- Eszközök tisztítása: meleg szappanos vízzel a lakk megszáradása előtt. Ha nyers fára víz került (pl. tisztítás nedves ronggyal), az szálasodást okozhat– ebben az esetben a felületet lakkozás előtt meg kell csiszolni és portalanítani.

Elérhető fényesség

- **Matt (Dead Flat)**
- **Selyemfény (Satin)**

Kiszerelések

- 100 ml, 500 ml, 1 liter

Tárolás

- Hűvös, száraz helyen, eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől védve.
- Szavatosság: zárt dobozban, megfelelően tárolva akár több év

Egészség, biztonság, környezet

- Nem veszélyes keverék.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.

- Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel. Kontaktlencse, ha van, akkor távolítsa el és folytassa az öblítést.
- LENYELÉS esetén rosszullet esetén orvoshoz / toxikológiai központhoz fordulni.
- HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel és szappanal.
- Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerüljön.
- Védőkesztyű és szemvédő használata kötelező.
- Ne engedje lefolyóba vagy természetes vízbe.
- Használat után a szerszámokat szappanos vízzel tisztítsa. A megszáradt maradványokat Polyvine festékeltávolítóval lehet eltávolítani.
- Jól szellőző helyen használandó.

Megjegyzések

- Mindig végezzen tesztet egy kevésbé látható helyen. Padlóra javasoljuk a Polyvine Dekorációs Gyorslakkot (Decorators' Varnish).
- Nem szabad használni még nem kikeményedett olajos festékek felett.
- Állandó víz alá meríteni nem szabad.