

Technikai ADATLAP

A Polyvine metálfesték mély, gazdag színei sima, fényes felületet biztosítanak, amely polírozott csillogásra szárad. Világszerte használják dekorációs művészek, a klasszikus fémek csillogó gazdagsága luxus megjelenést kölcsönöz, mind beltéren, mind kültéren. Ez az egyedülálló keverék finom metálfényű részecskékből és kemény lakkból áll, amely jó ecsetelési és területi tulajdonságokkal bír, extra kemény, magas minőségű fényes felületet biztosít.

Elérhető színek:

- fényes arany
- antik arany
- fényes ezüst
- világos ezüst,
- ón
- réz



Felhasználási területek:

- **Beltéri: falak, vakolt felületek, képkeretek és tükörkeretek, bútorok és kerámia.**
- **Kültéri: fémszerkezetek, kapuk, korlátok és ajtóvasalatok.**

Termék Tulajdonságai:

- Rendkívül tartós, selymes fényű felület.
- Vízrel mosható.
- Víz- és hőálló.
- Könnyen alkalmazható, vízbázisú.
- Éveken át megtartja a metálfényű csillogást, nem színeződik el kültéren sem.

Használati Útmutató:

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Győződj meg róla, hogy minden felület ép, tiszta, száraz, rozsdá- és szennyeződésmentes.

Korábban festett felületek esetén: enyhén csiszold meg, hogy tapadást biztosíts. Alkalmazás előtt alaposan keverd fel a festéket. Próbáld ki egy kis felületen. Vigyél fel 2-3 réteget jó minőségű ecsettel. Hengerezéshez vagy permetezéshez is alkalmas. Porózus felületeken az első réteget 10% vízzel hígítsd.

Figyelem:

- A fényvisszaverődés kiemelheti az ecsetnyomokat és a felületi egyenetlenségeket.
- A festék fedőképessége színenként változhat. Próbáld ki egy kis felületen alkalmazás előtt.
- Hasonló színű alapozó használatával jelentősen növelhető a fedőképesség.
- Alkalmazás magas hőmérsékleten vagy közvetlen napsütésben befolyásolhatja a száradási időt. Ne alkalmazd, ha eső várható.
- Védj a szélsőséges hőmérsékletektől.
- Nyers fa esetén enyhén csiszold meg az első réteget, hogy eltávolítsd a szálkásodást.
- Ügyelj az ecset- és hengernyomok eltüntetésére. Az ecsetnyomokat kiemel a metálfényű csillogás.
- A nedves felületet pötytyöző ecsettel kezelve kalapált hatást érhetsz el.
- Permetezéssel alkalmazás esetén sima, metálfényű felületet érhetsz el..

FEDÉSI TERÜLET

Kb. 10 m²/liter

FÉNYESSÉGI SZINT

Félfényes.

RÉTEGEK SZÁMA

2-3 réteg.

SZÁRADÁSI IDŐ

2 óra (hőmérséklettől függően).

ÚJRAPERMETEZÉSI IDŐ

4 óra.

KIKEMÉNYEDÉSI IDŐ

5-7 nap. Csak ezután helyezz nehéz tárgyakat a felületre.

Kiszerezés:

100 ml, 500 ml

Származási ország: Egyesült Királyság

Forgalmazó: Nemiskacat Kft., 2051 Biatorbágy, Szalonna u. 32.

További információ: www.polyvine.com